

http://www.kinkikabezai.com/
製品説明書

製品名

【重吉たたき 1㎡セット】



セメントの無い時代より続く土間仕上げ「たたき（三和土）」を忠実に再現した材料です。昔ながらのたたきは配合が独特で難しい為セット品にし、すぐ施工していただけるようにしました。

特長

- ① 1㎡セットで水と混練するだけ便利！
- ② 1度叩きで仕上げが可能で作業手間削減！
- ③ 土そのものの素朴な質感
- ④ 年月が経つにつれ表情が変化し、味わい深まる

商品概要

商品名	重吉たたき
容 量	約 64kg セット(主材 54 kg・配合材 8.4 kg・天然にがり 1ℓ・色材 480g)
塗り厚	40 mm厚
塗布面積	1㎡/セット
混練水量	3リットルから少しずつ加水
主原料	土・消石灰・天然にがり



近畿壁材工業株式会社

656-1521
兵庫県淡路市多賀 2150
電話 :0799-85-1147
FAX :0799-85-2030
info@kinkikabezai.com

商品説明書

■準備

①下地

下地は土下地とし、下地地盤を栗石や碎石で十分転圧し、しっかり固め、淵石や型枠を設置し、施工前に水養生してください。

※コンクリート下地に施工する場合は、コンクリート表面清掃後、薄塗り樹脂入りモルタルをコンクリート面に塗りつけ、乾かないうちに（追っかけ）で重吉たたき材料を投入してください。

②道具

モルタルミキサー・たたき鍬・木槌・スポンジ等

■施工要領

①混練

混練はモルタルミキサーを利用し混練します。

- ・主材、配合材、色材をミキサーに入れ空合わせを行います。
- ・水 3 リットルと天然にがり 1 リットルを混ぜ、ミキサーに入れます。
- ・100～200cc 程度加水しながら十分に練ります。混練不足は、色ムラや硬化不良の原因になります。十分に混練して下さい。

②たたき込み

- ・材料を施工個所に敷き詰め、不陸が無いよう定規等で整えます。
- ・たたき鍬や木槌を利用し、たたき締めます。
- ・たたき込んでしっかり締まる前に、お好みで化粧砂利を撒き、一緒にたたき込みます。

③仕上げ

- ・表面をスポンジで水湿しを行い、鍬で伏せ込み整えます。その後、余分なノロをスポンジで拭き取ってください。

商品説明書

■注意事項

- 気温 5℃以下での施工はご遠慮下さい。硬化不良、白華の原因になります。
- 施工後、1週間以上養生して下さい。
- 施工後白華する場合があります。その場合は、乾燥後酸洗いで除去してください。
- 化粧砂利を撒く場合は、たたき材料をしっかりとたたき締める前に行ってください。
- 仕上げ工程で化粧砂利のまわりはノロで完全に埋めてください。
- 面取りを行う場合は、表面仕上げ後すぐ型枠を外し行ってください。
- 取り扱い時は必ず保護具（保護手袋・保護メガネ・マスク等）を着用して下さい。
- 使用混練は、換気のよい場所で行って下さい。
- 使用後は、うがい及び手洗いを十分に行って下さい。
- 使用後の道具は、水洗いして下さい。

■面責事項（ご理解宜しくお願いします。）

- スポンジ拭き取り具合により若干の色の違いが発生します。
- 重吉たたきは自然の土を使っております。自然素材による若干の色むらはご了承下さい。
- 乾燥状況によって、色むらや見本より若干白っぽくなる場合があります。
- 下地の状況などにより亀裂が発生する場合があります。ご理解下さい。

■その他

《応急処置》

- 目に入った場合 …… 直ちに大量の水で洗浄し、医師の診断を受けて下さい。
- 皮膚に付着した場合 …… 直ちに水でよく洗浄し、必要に応じ医師の診断を受けて下さい。
- 誤飲した場合 …… 大量の水を飲ませ吐かせた後、直ちに医師の診断を受けて下さい。

《廃棄上の注意》

各都道府県条例に基づき処理するか許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。