

製品説明書

製品名

本土壁 やすらぎ



長い歴史がある土壁は、四季のある日本の気候風土によく合う伝統塗り壁です。人には欠かせない「土」の持つ特徴をそのままに自然素材 100%の糊土壁としてご提供します。

特長

- ① 伝統の糊土（のりつち）工法が水練りするだけの既調合品に！
- ② 5色の自然の泥彩（色土）があり全て自然素材 100%！
- ③ 土独特のあたたかみがあり、経年変化も楽しめます！

商品概要

商品名	本土壁 やすらぎ
容量	18 kg/袋
塗り厚	2 mm厚
塗布面積	約 6 m ²
混練水量	約 7.2ℓ (6ℓ程度の水で練り徐々に加水)
主原料	土・砂・海藻糊・わらすさ



近畿壁材工業株式会社

656-1521
兵庫県淡路市多賀 2150
電話 :0799-85-1147
FAX :0799-85-2030
info@kinkikabezai.com

商品説明書

■準備

①下地

※石膏平ボード下地

ボードベース light（ライト）を下地材に使う事で塗ることが出来ます。

石膏平ボード下地→継目処理（ジョイント部はネット）→ボードベース light（完全乾燥）
→本土壁やすらぎ

- ・石膏平ボードは 12.5 mmか 15 mmの厚みのある物か、2重貼り（千鳥貼り）等の処置をして下さい
- ・石膏平ボードの V 目地はやせがないよう、しっかりとボードベース light を埋め込んで下さい。
- ・ボードベース light 塗り付け後、材料の食い付きがよくなるようにボードベース light の表面を木鏝等で粗して下さい。

■施工要領

①混練

- ・混練不足はクラック等の原因になりますので、ハンドミキサーやモルタルミキサーでよく練って下さい。
- ・1～2 日程度の練り置きをすると、粘性が増し塗りやすくなります。長期の練り置きはすさや糊が腐ってきますのでおやめ下さい。

②塗り付け

- ・一度下地に擦りつけるように塗り付け、その後水引を見計らい再度材料を 2mm程度の厚みになるように塗りつけて下さい。
- ・やすらぎ（糊土）は撫で物です。あまり押さえすぎないようにして下さい。

③養生

- ・急激な乾燥は避けて下さい。急乾燥は小ひびが生じやすくなります。
- ・乾燥後は壁面に触れたり、物をぶついたりすると傷がつくことがある為ご注意下さい。

商品説明書

■注意事項

- 気温 5℃以下での施工はご遠慮下さい。
- 雨、水漏れ、下地の裏面より湿気が回る場所への施工は避けて下さい。
- 天井面への施工は可能ですが、下地との接着には十分注意し、薄く仕上げるなどの工夫を施工業者様と打ち合わせを行って下さい。
- 梅雨時期等、湿気の多い場合は風通しを良くし換気を行って下さい。湿気によりカビが発生する事があります。
- 取り扱い時は必ず保護具（保護手袋・保護メガネ・マスク等）を着用して下さい。
- 使用混練は、換気のよい場所で行って下さい。
- 使用後は、うがい及び手洗いを十分に行って下さい。
- 使用後の道具は、水洗いして下さい。

■面責事項（ご理解宜しくお願いします。）

- 天然の泥彩（色土）を使用の為、ロットにより多少の色の違いがあります。塗り継ぎが発生しないよう、余裕をもってご注文お願い致します。
- やすらぎは受注生産品です。納期に余裕をもってご注文お願い致します。
- 厚く塗りつけると乾燥収縮により小ヒビが入る事があります。
- 下地の状況などにより亀裂が発生する場合があります。ご理解下さい。

■その他

《応急処置》

- 目に入った場合 …… 直ちに大量の水で洗浄し、医師の診断を受けて下さい。
- 皮膚に付着した場合 …… 直ちに水でよく洗浄し、必要に応じ医師の診断を受けて下さい。
- 誤飲した場合 …… 大量の水を飲ませ吐かせた後、直ちに医師の診断を受けて下さい。

《廃棄上の注意》

各都道府県条例に基づき処理するか許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。