
試験成績書

近畿壁材工業株式会社

試験成績書

御中



近畿壁材工業株式会社

〒656-1521

兵庫県淡路市多賀2-130

TEL0799-85-1147(代)

FAX0799-85-2030



下記の試料は JIS R2252-1 耐火製品の耐摩耗性の評価試験方法に準じ、試験した事を証明致します。

品名 ウルトラソイル A (材令 14 日)、B (材令 28 日)

内容 耐摩耗性試験

備考 ウルトラソイル A は材令 14 日 拭き取り仕上げ
ウルトラソイル B は材令 28 日 拭き取り仕上げ

試料名	摩耗量
ウルトラソイル A	9.9 cm ³
ウルトラソイル B	4.5 cm ³

参考

床用高強度インターロッキングの摩耗量 4 cm³~6 cm³程度

汎用品インターロッキングの摩耗量 10 cm³~20 cm³程度になります。

以上