

用途

リシン掻き落とし専用の配合セメント石灰

製品名

適度なスピードで固まり、掻き落とし仕上げできる

掻き落とし配合石灰

品名	掻き落とし配合石灰	容量	20kg
使用箇所	使用道具	性状	
内装壁	鋺	粉体状	
外装壁	手		

特長

- ・厚塗り（厚付け）しても垂れない抜群の定着力
- ・適度なスピードで固まり、塗り付け当日にきれいに掻き落としできる
- ・撥水性を高めており外部でも安心

使い方

施工要領

- ①モルタル表面に「島かベドライストップ」を塗布し、吸水調整
- ②水で練った掻き落とし材料を、混ぜた骨材が転がる程度の厚み（約4ミリ程度）で壁全面に1度目塗り
- ③1度目塗り直後、練った掻き落とし材料で2度目塗りを行い、標準塗り厚10ミリにします。
その後表面を整えてください。表面を整えたら4～5時間養生し、乾燥させます。
- ④掻き落とし器やワイヤーブラシを用い、壁全面を掻き落としとして仕上げていきます。

施工上の注意事項

- ・塗り付け前に本品「配合石灰 20 kg」1袋に「寒水石 3～5 厘サイズ」または「淡路島の砂」を50～60 kg入れよく混ぜてください。
- ・掻き落とし配合石灰は白色ため、着色材（顔料）を使えば自由な着色ができます。着色には「壁カラー」をご利用ください。
- ・掻き落とし作業行い、掻き落とし器やワイヤーブラシの目が詰まるのは乾燥不足です。作業性も悪くなり、仕上げ作業に時間がかかりすぎってしまうため、目が詰まならない程度まで乾燥させてください。

製品概要



製品名	掻き落とし配合石灰
容量	20kg/袋
施工面積	3.3 m ² (1坪) ※配合石灰 + 骨材
標準塗厚	10 ミリ ※骨材配合時
加水量	12L
性状・主成分	粉体
出荷単位	1袋より出荷いたします。
梱包単位	—