

用途

リシン掻き落とし専用の配合セメント石灰

製品名

適度なスピードで固まり、掻き落とし仕上げできる

掻き落とし配合石灰

| | | | |
|----|-----------|----|------|
| 品名 | 掻き落とし配合石灰 | 容量 | 20kg |
|----|-----------|----|------|

| | | |
|------|------|----|
| 使用箇所 | 使用道具 | 性状 |
|------|------|----|

| | | |
|-----|---|-----|
| 内装壁 | 鋏 | 粉体状 |
|-----|---|-----|

| | |
|-----|---|
| 外装壁 | 手 |
|-----|---|

特長

- ・厚塗り（厚付け）しても垂れない抜群の定着力
- ・適度なスピードで固まり、塗り付け当日にきれいに掻き落としできる
- ・撥水性を高めており外部でも安心

使い方

施工要領

- ①モルタル表面に「島かベドライストップ」を塗布し、吸水調整
- ②水で練った掻き落とし材料を、混ぜた骨材が転がる程度の厚み（約4ミリ程度）で壁全面に1度目塗り
- ③1度目塗り直後、練った掻き落とし材料で2度目塗りを行い、標準塗り厚10ミリにします。
その後表面を整えてください。表面を整えたら4～5時間養生し、乾燥させます。
- ④掻き落とし器やワイヤーブラシを用い、壁全面を掻き落としとして仕上げていきます。

施工上の注意事項

- ・塗り付け前に本品「配合石灰20kg」1袋に「寒水石3～5厘サイズ」または「淡路島の砂」を50～60kg入れよく混ぜてください。
- ・掻き落とし配合石灰は白色ため、着色材（顔料）を使えば自由な着色ができます。着色には「壁カラー」をご利用ください。
- ・掻き落とし作業行い、掻き落とし器やワイヤーブラシの目が詰まるのは乾燥不足です。作業性も悪くなり、仕上げ作業に時間がかかりすぎってしまうため、目が詰まならない程度まで乾燥させてください。

製品概要



| | |
|----------|------------------|
| 製品名 | 掻き落とし配合石灰 |
| 容量 | 20kg/袋 |
| 施工面積 | 4.5㎡ ※配合石灰+骨材 |
| 標準塗厚 | 10mm |
| 加水量 | 12L |
| 性状・主成分 | 粉体 |
| 出荷単位 | 1袋より出荷いたします。 |
| 定価【設計価格】 | 5,300円(㎡=1,178円) |