

土蔵や土塀などの古くなった土壁内部を固める方法はあるの？

土壁を固める

土強（どきょう）

パワーアップ

超浸透性
表面強化

特 長

風化した土壁内部に深く浸透し、古い土壁の表面と内部、両方を強化します。

品名 土強（ドキョウ） 容量 1 L 16 L

用途・用法

施工箇所 施工道具 性 状

外装壁

ローラー

液体

刷毛

溶剤系

□特 長

- ・高浸透・耐水型で外部の土壁補強に利用できます。使いやすい1成分型。
- ・乾燥後樹脂のようなべとつきが無く、汚れが付きにくい。
- ・土壁の持つ呼吸性能は損ないません。施工後表面の照りが無く土壁の風合いを損ないません。

□施工要領

- 1) 必要に応じ適切な洗浄、下地処理を行ってください。
- 2) 下地が完全に乾燥したことを確認し、必ず原液を噴霧器・刷毛などで塗布してください。
- 3) 塗布量は下地によって変わりますが、標準塗布量は300g/m²です。
- 4) 養生は直射日光と雨は避け2～3日自然乾燥を行って下さい。
- 5) 気温35℃以上の真夏の施工は避けてください。有効成分が気化し効果が低下します。
- 6) 十分な耐水性はありますが、撥水処理はご相談ください。

□注意事項

絶対に水を混ぜないで下さい。保護マスク、保護手袋を着用し密閉された場所や噴霧作業の場合は十分に換気を行って下さい。木部、ガラス等対象物以外にかからないように十分養生してください。

□保管は必ず密閉し直射日光を避け、気温30℃以下の場所で保管してください。

□水、湿気に注意し保管してください。

□本品は開封後6ヶ月以内にご使用ください。

□安全性についてはSDSをご参照ください。

商品概要

■物 性



外観・色 淡黄色
 ※仕上がりに影響はございません
 有効成分 100%
 密度 訳1.0 g/m²
 引火点 約40℃
 （上記値は代表値です。）

1L缶



梱包単位

20本/ケース

商 品 名	土強（どきょう）
施 工 面 積	1L/ 約 3.3 m ² ・ 16L/52 m ²
塗 り 厚	噴霧・ローラー・刷毛
容 量	1L ・ 16L
標準加水量	-
性 状 成 分	シリコン混合物
出 荷 単 位	1 本より出荷
備 考	溶剤系・取扱い注意（保護具着用）

製造元

容量をお選び頂けます。

1ℓ入

16ℓ入

近畿壁材工業株式会社

☎ 0799-85-1147

☎ 0799-85-2030（24時間受付中！）

営業時間午前8：00～午後5：00まで

✉ info@kinkikabezai.com

〒656-1521

兵庫県淡路市多賀 2150



日本の塗り壁プロジェクト Wall Japan 土と漆喰を通じ伝統と革新

http://www.kinkikabezai.com

検索

近畿壁材



https://www.facebook.com/walljapan
 フェイスブックでも随時情報発信中！
 ご希望のお客様は「いいね！」をお願いします。

近畿壁材 いいね！

