

今、お使いの漆喰に満足ですか？

カビと汚れに強い淡路島の漆喰



近畿壁材[®]

📞 0799-85-1147

純白で美しい淡路島のハイブリットな漆喰



しっくいリライムは、従来の漆喰壁よりも白さが際立つ
純白の漆喰です。

日本の伝統的な漆喰製法を継承し、日本の気候風土と
現代建築工法に合わせたハイブリットな漆喰です。

漆喰は、強アルカリでカビに強い材料です。

しかし、自然素材である以上外壁ではカビが発生することもあります。

そんな欠点を克服するために、カビと汚れに強いしっくいリライムが
誕生しました。



欠点を克服したカビと汚れに強い漆喰



伝統の漆喰と変わらないフラットな押さえ仕上げが可能



高い撥水性能のある現代風漆喰ですが、伝統の漆喰の特
長でもあるフラットな押さえ仕上げも可能です。
住宅以外にも社寺建築や土蔵・土塀にもお使い頂ける
耐水漆喰です。

洋風漆喰以上のデザインでお客様ニーズに対応

洋風デザインの住宅にも様々なパターンで対応が可能です。
木戻やスタイルフォームでのパターン付けや、寒水石などを
入れたパターンもでき、顔料での着色を含めあらゆるお客様
ニーズに対応したご提案をさせて頂きます。





しっくいリライムで塗り替えませんか？

しっくいリライムの特長

- ・主成分は、消石灰と海藻糊で自然素材を使用しています。
- ・撥水剤配合で高い撥水力を実現しました。
- ・漆喰本来のフラット押さえも可能になりました。
- ・高い抗菌性で漆喰をカビから守ります。
- ・現代風漆喰のパターン仕上げも容易に出来ます。
- ・下地はローラーで簡単に塗れます。
- ・古い漆喰の塗り替えも簡単に行えます。

製品概要



上塗り漆喰

商 品 名: しっくいリライム (Re Lime)
暮らしつくい®

用 途: 漆喰仕上げ材

容 量: 12.8kg セット (主材 12 kg 粉体 / 撥水剤 800g 液体)

標準施工面積: 約 10 m² (仕上げパターンにより変わります。)

標準塗り厚: 1 mm (鍍塗り)

標準加水量: 6 リットル (水道水)

成 分: 消石灰・炭酸カルシウム・海藻糊・水性撥水剤

適 応 下 地: 古壁塗り替え / モルタル / 土壁 / 石膏ボード等

商 品 名: リライムベース

用 途: 漆喰用下地材

容 量: 3kg 液体

標準施工面積: 約 10 m² (ローラー刷毛塗り)

標準塗り厚: m² / 300g

標準加水量: 3%未満 (水道水)

成 分: 水性樹脂・炭酸カルシウム

適 応 下 地: 古壁塗り替え / モルタル / 土壁 / 石膏ボード等



設計価格表

商品名	セット内容	標準施工m ²	定 價	m ² 価格
しっくいリライム 漆喰上塗り材	主材12 kg／撥水剤800g	10 m ²	12,300 円	1,230 円
リライムベース 下塗り材	3 kg	10 m ²	8,010 円	800 円
材工設計価格	4,630 円／m ² (50 m ² 未満)		4,410 円／m ² (50 m ² 以上)	

施工手順

しっくいリライム練り



- ① 撥水剤800gと水5.5kg 入れ軽く混ぜ合わせます。
- ② 主材12kgをペール缶に入れミキサーで練ります。
- ③ 水を少しづつ入れ硬さを調節して下さい。
- ④ 充分に混練して完成。

下地材リライムベース塗り



下地材
リライムベース

古壁・モルタルがしっかりとしていることを確認し、専用下地材「リライムベース」をローラー刷毛で塗布してください。

※リライムベースが完全乾燥後次の工程に進んで下さい。

◇ 適応下地

ラスモルタル・コンクリート・古い漆喰面など浮き・亀裂等が無いことを確認し、リライムベースで下地処理を行って下さい。

しっくいリライム上塗り



- ◇ 塗り付けは、通常の漆喰同様に金鑄で塗り付けて下さい。
- ◇ 一度、下地にしごき塗りを行い、その後追い掛けで2度塗りすることで塗り残し無く綺麗に仕上がります。
- 【フラット仕上げ】 塗り付け後、水引(乾燥状況)を見ながら水が引くまで押えて下さい。
- 【パターン仕上げ】 木鑄やスタイルフォームなどを利用し塗り付けながらパターンを付けて下さい。
- ◇ 大壁などによる塗り継ぎは、乾燥しなければ問題なく行えます。
- ◇ 乾燥期間は、夏場72時間以上、冬場1週間程度を目途に養生して下さい。

注意事項

～下地の注意事項～

◇ 下地はラスモルタルを推奨しております。ラスカットパネル、構造用合板、サイディングボード下地などへの施工は亀裂が発生する場合があります。

◇ ラスモルタル下地は各メーカーの仕様に従い、16 mm以上塗り全面ネットを伏せこんで下さい。

◇ コンクリートや古い漆喰の塗替えは、不陸調整後「リライムベース」を塗布し完全乾燥して下さい。

～施工方法の注意事項～

◇ 着色する場合は、専用の「壁カラー」をご使用下さい。冬場の施工は白華による色むらが発生するのでご注意ください。外部への使用は雨などによる2次白華する場合があります。

(※注：外部へのカラーは、長期的には必ず白華する為白を推奨します。)

◇ 厚塗り及び砂しつくい仕上げにする場合は、寒水石をご使用ください。

◇ 記載の施工要領は、亀裂等施工を保障するものではありません。ご不明な点はお気軽にお問い合わせ下さい。

漆喰壁の事なら何でもご相談下さい。

近畿壁材[®]

0799-85-1147

近畿壁材工業株式会社

〒656-1521 兵庫県淡路市多賀 2150
Tel 0799-85-1147 Fax 0799-85-2030
Mail info@kinkikabezai.com
URL kinkikabezai.com